




**INDUSTRIAS
NOVACERAMIC**

®Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural
Emilio Sanchez Piedras N° 100, Cd. Industrial Xicoténcatl, Tetla, 90434 Tlaxcala, México



Ficha Técnica Comercial

Multex Rustico Difuminado 12/12

Tabique Rustico color en masa

N° Revisión:1

Elaboración: 03/08/2017

Revisión: 03/08/2017

MULRDMASA1212

La Pieza Multiperforada del sistema, por su ligereza y desempeño estructural permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.

MONARCA



BURDEOS



YUMA



ARIZONA



ROCA



SAHARA



COLORES BAJO PEDIDO

* Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. www.novaceramic.com.mx

**Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

*** Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro.

****De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

****La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro

*****Confirmar la cantidad de piezas por pallet con su asesor comercial.

DIMENSIONES (mm)		
120	120	240
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional: ± 3 mm		
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m ²	30.77	Pzas
Peso/pieza	3.40	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Peso del Sistema	147.59	kg/m ²
INFORMACION DE ENTREGA		
Piezas / pallet	196.0	pzas
Peso Pallet	666.4	kg
Rendimiento Pallet	6.4	m ²
Camión torton	24	pallet
Tráiler	42	pallet
CARACTERISTICAS TECNICAS		
Resistencia Promedio Compresión Simple (T _p)	200.00	kg/cm ²
Resistencia Compresión de la Mampostería (f*m)	60.00	kg/cm ²
Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V*m)	6.50	kg/cm ²
Modulo de Elasticidad de la Mampostería (Em)	39166.00	kg/cm ²
Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (Gm)	10894.00	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Conductividad Térmica de la Pieza (λ _{pieza})	0.118	W/m x °K
Resistencia Térmica del Sistema (RT _s)	1.013	m ² x °K/W

Página 1 de 1



SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
"MURO CON BASE EN TABIQUES MULTIPERFORADOS NOVACERAMIC"
CUMPLE CON NMX-460-ONNCE
DIT/349.1/



REPELLABLES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Multiperforados	0.1252	W / m · K
APARENTES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Aparentes	0.1011	W / m · K